

# ニッタ ラバーシート

**Coated Fabrics Sheet** 



# ラインアップ

#### CRタイプ

	厚み(mm)	幅 (mm)	引張強度 (N/3cm)	伸び	引裂強度 (N)
CR033-OD	0.33	1,000以上	400以上		15以上
CR050-OD	0.50	1,000以上	800以上	10%以上	40以上
CR100-OD	1.00	1,000以上	1200以上		80以上


#### NBRタイプ

	厚み(mm)	幅(mm)	引張強度 (N/3cm)	伸び	引裂強度 (N)
NBR033-BK	0.33	1,000以上	400以上		15以上
NBR050-BK	0.50	1,000以上	800以上	10%以上	40以上
NBR100-BK	1.00	1,000以上	1200以上		80以上


<sup>※</sup>製品内容は予告なく変更する場合がございます。

# 特長

- ●布(繊維)とゴムを合成した構造で、剛性ならびに気体・液体などをシールする気密性に優れる。
- ●ソフトな材料で、曲げ施工など柔軟性に優れる。
- ●CRタイプは耐候性に優れ、広範囲の用途に使用可能です。
- ●NBRタイプは耐油・耐薬品性に優れ、化学的な耐久性に対応します。
- ●使用目的に応じたサイズでのカット販売ができ、経済的です。



## 用途例







テント、幌の修理部品



ダイヤフラム・パッキン材料



ジャバラ材料



その他、加工品材料

# 注意事項

- ●製品の性質上、生産ロットによっては細かなキズ・シワ・ゴム粒、風合いが異なることがありますが、シート性能には問題ありませんので 安心してご使用ください。
- ●シート表面には、粘着防止用の粉を塗布してあります。性能には影響ありません。
- ●製品をご使用いただく場合、用途ならびに適正・安全性をご確認ください。

# ニッタ化工品株式会社

九 州 支 店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-4-7

引布・樹脂製品事業グループ

## https://www.nitta-ci.co.jp/

TEL 092-411-8303 FAX 092-411-8304

大阪本社 営業部 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 ニッタビル TEL (06) 6563-1202 FAX (06) 6563-1237 東京支社 営業部 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビル TEL (03) 6626-5546 FAX (03) 6626-5562

 机
 帳
 営
 業
 所
 〒606-0042
 机幌市中央区大通西8丁目2-39北大通ビル8階B
 TEL
 011-218-7280
 FAX
 011-272-0002

 東
 北
 支
 店
 〒984-0051
 机台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル6階
 TEL
 022-292-1855
 FAX
 022-292-1866

 中
 市
 支
 店
 〒450-003
 名古屋市中村区名駅南1-17-23 二少夕ビル2階
 TEL
 052-551-5611
 FAX
 052-551-5612

 四
 国
 支
 市
 〒618-8071
 香川県高松市伏石町2018-13
 TEL
 087-869-1595
 FAX
 087-869-1595

2023年6月作成/2306 2B UR®A